



Enkopur® Takuutiivistykset

Pitkäikäinen saneerausmassa kaikille
katemateriaaleille

RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

 **Enke**
Valmistaa laatua vuodesta 1924

Enkopur® Tiivistysmenetelmä

Jokaisen katon säänkestävä tiivistysmassa

Tiivis katto on kiinteistön paras suoja. Enkopur® on yksikomponenttinen, itsestään vulkanisoituva ja säänkestävä tiivistysmassa esim. kattojen, kattoikkunoiden ja kourujen sekä parvekkeiden ja terrassien vesieristämiseen. Enkopur® tiivistysmassa vahvistettuna polyflex-kuitukankaalla muodostaa takuutiivistyksen, joka estää veden pääsyn rakenteisiin katon vuotokohdissa.

Pitkäikäisen ja vesihöyryä läpäisevän takuutiivistyksen tarttuvuuden takaavat kaikille katemateriaaleille soveltuvat pohjusteet.

Normaali kuluminen, yksittäiset katon vauriot ja niiden korjaaminen eivät yleensä vaadi koko vesikatteen uusimista. Enkopur® on taloudellinen ja järkevä vaihtoehto jatkaa katon elinkaarta vuosilla, jopa vuosikymmenillä vain murto-osalla uuden katon kustannuksista.

Polyflex kuitukangasvahvikkeet


Rullat



Mansetit



Sisäkulma



Ulkokulma



Tuote-edut:

Kaikille katemateriaaleille

Yksikomponenttinen (1K), saumaton ja säänkestävä tiivistys

Pysyvästi elastinen

Pakkasen ja kuumuuden kestävä, testattu -45° C

Saumaton säänkestävä tiivistys

5–10 vuoden vesitiiveystakuu

25 vuoden tekninen elinikä

Heti vedenpitävä

Erittäin hyvä tarttuvuus

Erinomainen vesihöyryn läpäisykyky

Kylmänä työstellävä, ei tulitöitä

ETA/CE sertifikaatti

Enkopur®

Käyttökohteita, kuten



Pystysaumat



Seinäliitokset ja piippujen tyvet



Kourut



Reiät ja kulkusilta- ja lumi-estekiinnitykset



Vaakasaumat



Kattoikkunat ja lasikatteet



Jiirit



Läpiviennit



Bitumihuopakatot

Enkopur®

Tekniset tiedot

Kemiallinen pohja:	Polyuretaani
Tiheys:	1,4 g/cm ³ 20° C
Viskositeetti:	n. 6000 mPas/20° C (tikstrooppinen)
Venyvyys:	n. 40% sis. polyflex kuitukankaan
Vetolujuus:	n. 7 N/mm ² sis. polyflex kuitukankaan
Vesihöyryn diffuusiovastusluku:	n. 1550
Kalvon muodostumisaika:	n. 2 h 20° C ja 60% suhteellinen ilmankosteus
Värit:	Hopeanharmaa ja musta
Kestävyys:	Merivesi, suolavesi, teolliset päästöt, UV- ja hapenkestävä. Orgaaniset liuottimet turvottavat Enkopuria®, ei saa käyttää sen läheisyydessä.
Varastoitavuus:	Väh. 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, pitää säilyttää lämpimässä
Säänkeston testaus:	10 000 h:n jälkeen pinta muuttunut himmeämmäksi (Q.U.V. - B/4, UV/4h, 100% suht. Ilmankosteudessa 60° C:ssa), ei muita muutoksia
Toimitusmuoto:	4 kg, 12,5 kg ja 25 kg peltiämpäri
Kulutus:	Vähintään 3,0 kg/m ² vahvistettuna polyflex kuitukankaalla (110 g/m ²)
Pohjusteet:	<ul style="list-style-type: none">• Yleispohjustusaine 933 (bitumi, betoni, kivi, pelti, patinoitunut sinkki, puu)• Universal 2K, kaksikomponenttinen pohjuste (myös lasi, PVC, EPDM)
Polyflex kuitukangas:	<ul style="list-style-type: none">• Rullat à 50 jm, leveydet: 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm ja 100 cm• Läpivientien mansetit• Sisä- ja ulkokulmat

Enkopur® tiivistyksiä tekevät vain sertifioidut E-Team asennusliikkeet.

Tuotetta myyvät valtuutetut jälleenmyyjät ympäri Suomea.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG; saksalaista laatua vuodesta 1924!



RoofTech
www.rooftech.fi

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo

0400 188 796 • info@rooftech.fi

www.rooftech.fi

www.enkopur.fi

www.e-team.fi

